



ДУБЛЕРИН

ТКАНИЙ ПРОКЛАДНИЙ МАТЕРІАЛ **CAMELA**

Прокладний матеріал (ДУБЛЕРИН) на тканинній основі – ця група матеріалів призначена для використання у верхньому одязі – пальто, куртки та уніформа.

Призначення:	пальто, куртки, уніформа
Використання до тканини:	бавовняні (габардин, твід, фліс) та змішані
Колір:	натуральний, сірий, темно-сірий, чорний
Склад сировини:	Бавовна, віскоза
Допустима ширина:	90 см, 150 см
Вага:	від 80 до 114 гр/м ²
Сорт клею:	Поліамід
Регулярність нанесення клею:	13 меш (26 CP), 17 меш (46 CP)
Догляд:	хімчистка дозволена

ТКАНИЙ ПРОКЛАДНИЙ МАТЕРІАЛ ФІРМИ CAMELA:

- МАТЕРІАЛ З ВЕЛИКИМИ РЕГУЛЯРНО НАНЕСЕНИМИ ТОЧКАМИ КЛЕЄВОГО ПОКРИТТЯ - рекомендується для товстої бавовни з **текстурованою або покритою ворсом поверхнею**
- МАТЕРІАЛ З МАЛЕНЬКИМИ РЕГУЛЯРНО НАНЕСЕНИМИ ТОЧКАМИ КЛЕЄВОГО ПОКРИТТЯ - рекомендується для товстої бавовни з **гладкою поверхнею**
- Усі ткани прокладочні матеріали виробляються у двох варіантах: **м'який та формостійкий**;
- Всі ткани прокладочні матеріали виробляються в сплетінні «хрест на хрест», у зв'язку з цим матеріал виходить повітряний та м'який у дотику.

ДУБЛЕРИН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ

Артикул	Колір	Основа	Щільність г/м ²
45045/90/XL12 45045G/90/XL12	натуральний сірий	бавовна / віскоза	100 +/- 8
45045/90/Y1L12 45045G/90/Y1L12 45045/90/10Y1L12	натуральний сірий чорний	бавовна / віскоза	108 +/- 8
45001/90/L12 45001/90/XL12	натуральний натуральний	бавовна / PAN / віскоза	110 +/- 8 106 +/- 8
45040/90/XL16 45040/90/92XL16	натуральний темно- сірий	бавовна	80 +/- 6
45039/90/XL16 45039/90/92XL16	натуральний темно- сірий	бавовна / віскоза	100 +/- 8

Позначення символів «12» - дублерин з великими, рідко розташованими точками клею
Позначення символів «16» - дублерин з маленькими, густо розташованими точками клею

Клейове покриття Поліамід

Сітка: 12 - 13 меш (CP 26)
16 - 17 меш (CP 46)

Рекомендовані параметри склеювання

	Прес із плоскими подушками	Прес безперервної дії
Температура у зазорі	124 - 134 С°	
Тиск пресування	300-350 сН/см ²	15-20 Н/см ² (2,5 - 3 бар)
Час фіксування	16 сек	16 сек
Примітка! Враховуючи різномірність верхніх матеріалів, рекомендується проводити спочатку повне попереднє випробування цих продуктів на машинах фіксування, що застосовуються у фірмі.		

Збереження: стійкість до хімістки

Ширина 90 + 2,0 см
Довжина намотки 150 п.м. +/- 5%

ПРИМІТКА: Дублерини застосовуються для великоповерхневого проклеювання деталей одягу та головних уборів з бавовняних тканин (пальто, піджак, формений одяг, формені шапки та кашкети).

- Дублерин з великими, рідко розташованими точками клею («12») – **рекомендуємо для товстої бавовни (габардин, твід) з поверхнею з фактурою або ворсом.**

- Дублерин з маленькими густо розташованими точками клею («16») – **рекомендуємо для гладких тканин**

ДУБЛЕРИН ДЛЯ СКЛЕЮВАННЯ ПРАСКОЮ

Дублерин з бавовняної пряжі, покритий низькоплавким поліамідним клеєм, призначений для підклеювання невеликих елементів одягу, використовуючи професійний прес або парову праску.

Цей дублерин полегшує закріплення грудного прокладочного матеріалу піджака, може служити як зміцнення плечового шва, кишені та забезпечення краю виробу.

Артикул	Колір	Основа	Щільність г/м ²
46708/190/EL76	натуральний	бавовна	99 +/- 9

Клейове покриття Низькоплавкий поліамід

Сітка: 17 меш (CP 46)

Рекомендовані параметри склеювання

	Прес із плоскими подушками	Прес безперервної дії
Температура у зазорі	105 - 110 С°	
Тиск пресування	250-350 сН/см ²	15 Н/см ² (2,5 бар)
Час фіксування	14 сек	14 сек
Склеювання за допомогою парової праски: температура 180 – 200 С°; час – 10 сек		
Примітка! Враховуючи різномірність верхніх матеріалів, рекомендується проводити спочатку повне попереднє випробування цих продуктів на машинах фіксування, що застосовуються у фірмі.		

Збереження: стійкість до хімістки

Ширина 90 + 2,0 см
Довжина намотки 150 п.м. +/- 5%

ТОВ «Рудхолм Юкрейн ЛТД»

вул. Б. Хмельницького, 106, Львів, 79024

тел.: (050) 447 19-77; (050) 444-68-94

mail: order@rudholm.com.uawww.rudholm.com.uawww.facebook.com/Rudholm.com.ua