



ЕЛАСТИЧНИЙ ДУБЛЕРИН

ЕЛАСТИЧНИЙ ПРОКЛАДНИЙ МАТЕРІАЛ **CAMELA**

Еластичний Дублерин – ця група продуктів призначена для підклеювання широкого асортименту бавовняних, напівбавовняних, поліестерових та тканин з додатком лайкри, в основному для жіночого одягу (важкі дублерини – для чоловічого). Також використовується в жакетах, костюмах, піджаках, жилетах тощо.

ЕЛАСТИЧНИЙ ДУБЛЕРИН ФІРМИ CAMELA ЗАБЕЗПЕЧУЄ

- Поліпшення виду тканини, не втрачаючи її цінності
- Робить тканину м'якішою
- Тканина добре укладається
- Зменшується зминання тканини

КЛЕЙОВЕ ПОКРИТТЯ

- Поліамідний клей точковий метод
- Поліамідний клей метод «подвійна точка»
- Поліамідний клей метод «суперточка»

Призначення:	піджаки, жакети, костюми, жилети
Використання для тканин:	бавовняних, напівбавовняних, поліестерових, еластичних з додаванням лайкри
Колір:	стандартний – натуральний, чорний; великий вибір кольорів за бажанням клієнта
Склад сировини:	Поліестер
Допустима ширина:	90 см, 150см
Вага:	от 31 до 74 гр/м ²
Сорт клею:	Поліамід
Регулярність нанесення клею:	17 меш (46 CP), 21 меш (66 CP), 24 меш (90 CP)
Догляд:	стійкий до хімчистки та прання до 40°C (матеріал прокладки з «суперточкою» до 60°C)

Еластичні трикотажні Дублерини на тканинній основі

Тонкі легкі дублерини для жіночого одягу (жакети, костюми, жилети, сукні), а важчі для чоловічого одягу. Дублерини, покриті клеєм «суперточка», відрізняються високим зчепленням до різного виду тканин верху (з високим ворсом і тд), завдяки чому гарантують сильне склеювання, стійке до випаровування, хімчистки та прання за температури 60°C.

Артикул	Колір	Основа	Щільність г/м ²
45525/1/150/L99 45525/1/150/10L99	натуральний чорний	Поліефір 100%	35 +/- 2
45526/1/150/L99 45526/1/150/10L99	натуральний чорний	Поліефір 100%	31 +/- 2
45520/1/150/LS887 45520/1/150/10LS887	білий чорний	Поліефір 100%	37 +/- 3
45534/150/L16 45534/150/10L16	натуральний чорний	Поліефір 100%	41 +/- 3
45535/150/L16 45535/150/10L16	натуральний чорний	Поліефір 100%	42 +/- 3
45524/150/L16 45524/150/10L16	натуральний чорний	Поліефір 100%	42 +/- 3
45523/150/L16 45523/150/10L16 45523/150/10L997	натуральний чорний чорний	Поліефір 100%	47 +/- 3
45529/1/150/L16 45529/1/150/10L16	натуральний чорний	Поліефір 100%	50 +/- 3
45522/150/L16 45522/150/10L16 45522/150/FL997	натуральний чорний олтична білизна	Поліефір 100%	54 +/- 3
45527/150/L16 45527/150/10L16	натуральний чорний	Поліефір 100%	60 +/- 4

Клейове покриття: 1 – поліамід, 9 – «подвійна точка» клею (паста + порошок), 99 – «суперточка», 88 – спеціальна модифікація «суперточки»

Сітка: 6 - 17 меш (CP 46), 7 – 21 меш (CP 66), 9 – 27 меш (CP 110)

Рекомендовані параметри склеювання

	Прес із плоскими подушками	Прес безперервної дії
Температура у зазорі	121 - 134° C	
Тиск пресування	250-350 cH/cm ²	10-15 Н/см ² (2,5 бар)
Час фіксування	12-14 сек	12-14 сек
Примітка! Враховуючи різноманітність верхніх матеріалів, рекомендується проводити спочатку повне попереднє випробування цих продуктів на машинах фіксування, що застосовуються у фірмі.		

Збереження: стійкість до хімічності, до водного прання до 40 ° C, дублерини з «супертточкою» до 60 ° C

Ширина 150 + 3,0 см
Довжина намотки 100 п.м. +/- 5%

Кольорові тонкі еластичні трикотажні дублерини на тканинній основі

Для жіночого одягу. Фарбовані дублерини особливо корисні для напівпрозорих тканин. Розтяжність утка робить ці дублерини чудовим матеріалом для тканин типу «стрейч» та трикотажу.

Артикул	Колір	Основа	Щільність г/м ²
45523/150/символ кольору/L17	22, 24, 26, 31, 32, 34, 355, 44, 45, 46, 535, 62, 636, 64, 665, 72, 77, 82, 83, 85, 845, 88, 91, 95, F	Поліефір 100%	47 +/- 2

Клейове покриття: поліамід

Сітка: 21 меш (CP 66)

Артикул	Колір	Основа	Щільність г/м ²
45525/150/символ кольору/L99 (матеріали для весільних суконь)	77 - оливковий, 91 - попільний, F – оптична білизна	Поліефір 100%	35 +/- 2

Клейове покриття: поліамід «подвійна точка»

Сітка: 27 меш (CP 110)

Рекомендовані параметри склеювання – ідентичні

Збереження: стійкість до хімічності, до водного прання до 40 ° C

Ширина 150 + 3,0 см
Довжина намотки 100 п.м. +/- 5%

Тяжкі еластичні трикотажні дублерини на тканинній основі

Ці дублерини для **чоловічого одягу**, для товстіших тканин, що не вимагають сильної стабілізації, утримання форми, а тільки для виправлення укладання, надання «шляхетності» тканини.

Дублерини, покриті клеєм «супертточка», відрізняються високим зчепленням до різного виду тканин верху (з високим ворсом, камвольна бавовна і т.д.), завдяки чому гарантують сильне склеювання, стійке до випаровування, хімічності та прання за температури 60°C.

Артикул	Колір	Основа	Щільність г/м ²
45521/150/LS887	білий	Поліефір 100%	55 +/- 3
45521/150/10LS887	чорний		
45533/150/L996	натуральний	Поліефір 100%	56 +/- 4
45533/150/10L996	чорний		

Клейове покриття: 99 – «супертточка», 88 – спеціальна модифікація «супертточка»

Сітка: 17 меш (CP 46), 21 меш (CP 66)

Рекомендовані параметри склеювання – ідентичні

Збереження: стійкість до хімічності, до водного прання до 60 ° C

Ширина 150 + 3,0 см
Довжина намотки 100 п.м. +/- 5%

Еластичний трикотажний Дублерин із текстурованої поліестерової пряжі

Для еластичних тканин. Мають легку конструкцію, що забезпечує справжню аплікацію для широкого асортименту платтяних тканин (включаючи тканини для легкого чоловічого одягу).

Дублерини, покриті клеєм «супертточка», відрізняються високим зчепленням до різного виду тканин верху, завдяки чому гарантують сильне склеювання, стійке до випаровування, хімічності та прання за температури 60°C.

Артикул	Колір	Основа	Щільність г/м ²
45532/150/L996	Натуральна білизна	Поліефір 100%	72 +/- 4
45532/150/10L996	Чорний		

Клейове покриття: 99 – «супертточка»

Сітка: 17 меш (CP 46)

Рекомендовані параметри склеювання – ідентичні

Збереження: стійкість до хімічності, до водного прання до 60 ° C

Ширина 150 + 3,0 см
Довжина намотки 100 п.м. +/- 5%

ТОВ «Рудхолм Юкрейн ЛТД»

вул. Б. Хмельницького, 106, Львів, 79024

тел.: (050) 447 19-77; (050) 444-68-94

mail: order@rudholm.com.ua

www.rudholm.com.ua

www.facebook.com/Rudholm.com.ua

