



# ФЛІЗЕЛІН

## ПРОКЛАДНИЙ МАТЕРІАЛ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ CAMELA

Прокладочний матеріал на нетканій основі (флізелін) – група універсальних підкладкових матеріалів, що використовуються практично до всього одягу - від тонких прозорих тканин до грубої тканини фліс.

### ПРОКЛАДНИЙ МАТЕРІАЛ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ ФІРМИ CAMELA:

- НЕТКАНИЙ МАТЕРІАЛ ПРОШИТИЙ ДОДАТКОВОЮ НИТКОЮ – забезпечує склеєним елементам більшу стабільність у напрямку основи або в іншому напрямку, що потребують деяких елементів одягу.
- ПУХНАСТИЙ НЕТКАНИЙ МАТЕРІАЛ – використовується для заповнення фронтів, грудних клітин піджаків. Найчастіше склеєні з тканиною „Camela”, щоб її заповнити.

Призначення:	Блузи, костюми, сукні
Використання до тканин:	поліестерові, віскозні
Колір:	натуральний, сірий, чорний
Склад сировини:	поліестер, поліамід
Допустима ширина:	90 см
Вага:	од 30 гр/м <sup>2</sup> до 120 гр/м <sup>2</sup>
Сорт клею:	поліамід
Регулярність нанесення клею:	11 меш (19 CP), 17 меш (46 CP), 21 меш (66 CP), 27 меш (110 CP)
Догляд:	дозволено хімчистка та прання 40°C

### Клейовий флізелін

Призначений для підклеювання як великих поверхонь, так і дрібних елементів одягу з поліестерових та віскозних тканин. Флізеліни можуть використовуватися в процесі конфекціонування широкого асортименту одягу, переважно жіночого (блузи, сукня – костюм, сукня).

Артикул	Колір	Основа	Щільність г/м <sup>2</sup>
46130/IV/90/30G/96 46130B/IV/90/31G/96 46130G/IV/90/31/96	натуральний чорний сірий	Поліамід 50% / поліестер 50%	31 +/- 3
46130/IV/90/31G/99	натуральний	Поліамід 50% / поліестер 50%	30 +/- 3
46130/IV/90/31G/96 46130B/IV/90/31/96	натуральний чорний	Поліамід 50% / поліестер 50%	30 +/- 3
46100/90/35G/97 46100G/90/35G/97	натуральний сірий	Поліамід 100%	35 +/- 3

46131/IV/90/36G/97 46131B/IV/90/36G/96 46131G/IV/90/36G/96	натуральний чорний сірий	Поліамід 50% / поліестер 50%	36 +/- 3
46132/IV/90/36G/97 46132G/IV/90/36G/97	натуральний сірий	поліестер 100%	36 +/- 3
46123/90/37G/51 46123G/90/37G/51 <b>Флізелін для товстої вовняної тканини з начосом</b>	натуральний сірий	поліамід 100%	37 +/- 4

**Клейове покриття:** 5 – Поліамідна паста, 9 – «подвійна точка» клею (паста+порошок)

**Сітка:** 1 – 11 меш (CP 19), 6 – 17 меш (CP 46), 7 – 21 меш (CP 66), 9 – 27 меш (CP 110), 90 – CP200

#### Рекомендовані параметри склеювання

	Прес із плоскими подушками	Прес безперервної дії
Температура у зазорі	121 - 134°C	
Тиск пресування	250-350 сН/см <sup>2</sup>	15-20 Н/см <sup>2</sup> (2,5 бар)
Час фіксування	12-14 сек	12-14 сек
Примітка! Враховуючи різноманітність верхніх матеріалів, рекомендується проводити спочатку повне попереднє випробування цих продуктів на машинах фіксування, що застосовуються у фірмі.		

Збереження: стійкість до хімічистки та водного прання до 40°C

**Ширина** 90 + 2,0 см

**Довжина намотки** 100 п.м. +/- 2%

### Прошивний флізелін

Прошивні флізеліни, прошиті ниткою використовуються в жіночому (в основному) та чоловічому одязі. Забезпечують склесним елементам більше стабілізації за основою, та за іншими елементами в одязі. Ці флізеліни покриті термопластичним клеєм методом «подвійної точки», який відрізняється гарним зчепленням до «важких тканин» зі спеціальним оздобленням (силіконова, тефлонова апретура і т.д.), покращує вигляд після склейки, має високу стійкість до багаторазового випаровування під час прасування, зводить до мінімуму. можливість переплавлення клею.

Артикул	Колір	Основа	Щільність г/м <sup>2</sup>
46503/9043G/96 46503G/90/43G/96	Білий Сірий	Поліамід 100%	43 +/- 3
46531/IV/9041G/96 46531G/IV//90/41G/96	Білий Сірий	Поліамід 50% / Поліестер 50%	41 +/- 3

**Клейове покриття:** 9 – «подвійна точка» клею (паста+порошок)

**Сітка:** 17 меш (CP 46)

#### Рекомендовані параметри склеювання

	Прес із плоскими подушками	Прес безперервної дії
Температура у зазорі	105 - 110°C	
Тиск пресування	250-350 сН/см <sup>2</sup>	10-15 Н/см <sup>2</sup> (2,5 бар)
Час фіксування	12-14 сек	12-14 сек
Примітка! Враховуючи різноманітність верхніх матеріалів, рекомендується проводити спочатку повне попереднє випробування цих продуктів на машинах фіксування, що застосовуються у фірмі.		

Збереження: стійкість до хімічистки

**Ширина** 90 + 2,0 см

**Довжина намотки** 100 п.м. +/- 2%

#### ТОВ «Рудхолм Юкрейн ЛТД»

вул. Б. Хмельницького, 106, Львів, 79024

тел.: (050) 447 19-77; (050) 444-68-94

mail: [order@rudholm.com.ua](mailto:order@rudholm.com.ua)

[www.rudholm.com.ua](http://www.rudholm.com.ua)

[www.facebook.com/Rudholm.com.ua](http://www.facebook.com/Rudholm.com.ua)